

PURe Wärmeleitung FR 128/30

- **2-Komponenten Polyurethan-Gießharz**
- **Optimiert für besseres Fließverhalten**
- **lösemittelfrei und elektrisch isolierend**
- **exzellente Wärmeleitfähigkeit**
- **keine metallischen Füllstoffe**
- **frei von halogenierten Flammschutzmitteln**
- **Anwendungsfelder: Ideal für die Entwärmung von Wickelgütern, Elektromotoren, Akkumulatoren & Hochleistungskomponenten**
- **TIPP: Gestaltung von effektiven Kühlkörper-Design Variationen, gut kombinierbar mit Kisling's LED-Vergussmassen**

✓ Das Harz wird verarbeitet mit **PURer Härter 3000**

✓ Erläuterung zum Produktnamen:

PURe Wärmeleitung = Produktlinie
FR 128 = Produktname
/30 = Topfzeiteinstellung in min

Eigenschaften und Verarbeitung:

Temperatureinsatzbereich:	von -40°C bis +130°C	
Brennbarkeitsklasse:	V-0 in 4,0 mm	
Mischungsverhältnis:	100 Gewichtsteile Gießharz PURe Wärmeleitung FR 128/30 9 Gewichtsteile PURer Härter 3000	
Viskosität (22°C): (Bei 10 U/min)	Harz: PURe Wärmeleitung FR 128/30	110.000 - 130.000 mPa*s
	Härter: PURer Härter 3000	450 - 750 mPa*s
	Harz-/Härtergemisch	60.000 - 70.000 mPa*s
Viskosität (40°C): (Bei 10 U/min)	Harz: PURe Wärmeleitung FR 128/30	60.000 - 80.000 mPa*s
	Harz-/Härtergemisch	40.000 - 60.000 mPa*s
Dichte (22°C):	Harz: PURe Wärmeleitung FR 128/30	2,30 – 2,40 g/cm ³
	Härter: PURer Härter 3000	1,10 - 1,15 g/cm ³
Farbe:	natur oder nach Wunsch	
Topfzeit:	einstellbar	
Härtungszeit (22°C):	16 - 30 Stunden	
Endgültige chemische Durchhärtung:	10 - 14 Tage	

Formstoffdaten:

Shore-Härte:	D 40 - 50	ISO 868, DIN 53505
Wärmeleitfähigkeit:	2,6 W/m*K	DIN EN ISO 22007
Glasübergangstemperatur:	-22,9 °C	TMA
Ausdehnungskoeffizient:	137,9 ppm/K 162,0 ppm/K	< Tg, TMA > Tg, TMA
Härtungsschrumpf:	<1 %	
Wasseraufnahme:	0,4 % (30 Tage bei 23°C)	
Isolierstoffklasse:	B	IEC 60085

Elektrische Eigenschaften:

Durchschlagsfestigkeit:	31 kV/mm	IEC 60243-1, VDE 0303, TI.2
Spez. Durchgangswiderstand:	10 ¹⁵ Ω*cm (23°C/ 50% r.F.)	IEC 60243-1, VDE0303, TI.30
Oberflächenwiderstand:	10 ¹⁶ Ω (23°C/ 50% r.F.)	
Dielektrizitätszahl (ε _r):		
bei 50 Hz, 23 °C	5,8	IEC 60250,
bei 1 KHz, 23 °C	5,2	VDE 0303, TI.4
bei 1 MHz, 23 °C	4,6	
Dielektrischer Verlustfaktor: (tan δ)		IEC 60250,
bei 50 Hz, 23 °C	0,09	VDE 0303, TI.4
Kriechstromfestigkeit:	CTI 600	IEC 60112, VDE 0303, TI.1

Haltbarkeit:	Im verschlossenen Originalgebinde sind unsere Gießharze bei trockener Lagerung (15°C bis 25°C) 6 Monate haltbar
Lieferform:	Harz und Härter werden im getrennten Weißblechgebinde geliefert
Sonstiges:	Hiermit bestätigen wir, dass alle unsere Produkte ausnahmslos RoHS konform sind, nach der EU-Richtlinie 2011/65/EG.