Isolation / Flammschutz

Harz 8610/20S (ex EN 88) + 8901 (ex 1001)

- **2-Komponenten Polyurethan-Gießharz**
- **lösemittelfreies System**
- **harter Härtungsgrad**
- **frei von halogenierten Flammschutzmitteln**
- **selbsterlöschende Eigenschaften**
- **elektrisch isolierend**
- **hervorragende Haftungseigenschaften**
- **Anwendungsfelder: Ideal für den Verguss von Sensoren, Transformatoren und elektronischen Komponenten**

Eigenschaften und Verarbeitung:

Mischungsverhältnis:	Harz 8610/20S Härter 8901	100 Gewichtsteile 14 Gewichtsteile
Viskosität (22°C): (Bei 10 U/min)	Harz 8610/20S Härter 8901 Harz-/Härtergemisch	9’500 – 11’500 mPa·s 160 – 240 mPa·s 3’500 – 4’500 mPa·s
Dichte (22°C):	Harz 8610/20S Härter 8901	1.53 – 1.63 g/cm³ 1.20 – 1.25 g/cm³
Farbe:	Schwarz	
Topfzeit:	18 – 25 Minuten	
Härtungszeit (22°C):	12 – 24 Stunden	
Endgültige chemische Durchhärtung:	10 – 14 Tage	

Formstoffdaten:

Shore-Härte:	D 45 – 55	ISO 868, DIN 53505
Wärmeleitfähigkeit:	0.6 W/(m·K)	DIN EN ISO 22007
Glasübergangstemperatur:	-2.0°C	TMA
Ausdehnungskoeffizient:	97.5 ppm/K 167.0 ppm/K	< Tg, TMA > Tg, TMA
Härtungsschrumpf:	<1 %	
Wasseraufnahme:	0.3 % (30 Tage bei 23°C)	
Brennbarkeitsklasse:	V-0 in 1.5 mm	
Temperatureinsatzbereich:	von -55°C bis +165°C	

Elektrische Eigenschaften:

Durchschlagsfestigkeit:	30 kV/mm	IEC 60243-1, VDE 0303, Tl.2
Spez. Durchgangswiderstand:	10^{14} Ω·cm (23°C/ 50% r.F.)	IEC 60243-1, VDE0303, Tl.30
Oberflächenwiderstand:	10^{16} Ω bei 23°C/ 50% r.F.)	IEC 60243-1, VDE0303, Tl.30
Dielektrizitätszahl (ε_r): bei 50 Hz, 23 °C bei 1 KHz, 23 °C bei 1 MHz, 23 °C	 5.7 5.1 4.9	 IEC 60250, VDE 0303, Tl.4
Dielektrischer Verlustfaktor: (tan δ) bei 50 Hz, 23 °C	 0.09	IEC 60250, VDE 0303, Tl.4
Kriechstromfestigkeit:	CTI 600	IEC 60112, VDE 0303, Tl.1

Kisling (Deutschland) GmbH | Salzstraße 15 | 74676 Niederhall | Germany
Postanschrift: Waldstraße 15 | 71139 Ehningen | Germany
P +49 7940 50961 61 | info@kisling.com | www.kisling.com
Sitz in Künzelsau, Registergericht Stuttgart HRB 571451 | USt.-IdNr.: DE 213 424 398
Geschäftsführer: Dr. Dirk Clemens | Thomas Isleib
Deutsche Bank AG, Heilbronn | IBAN: DE89 6207 0081 0015 4385 00 | BIC: DEUTDESS620

Haltbarkeit:	Im verschlossenen Originalgebinde sind unsere Gießharze bei trockener Lagerung (15°C bis 25°C) 6 Monate haltbar
Lieferform:	Harz und Härter werden im getrennten Weißblechgebinde geliefert

Anwendungstechnische Beratung erteilen wir nach bestem Wissen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der Produkte befreien den Besteller nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere im Zusammenhang mit unseren Produkten stehenden Beratungsleistungen, deren Verarbeitung sowie der Eigenschaften werden unverbindlich erbracht. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegt daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

TDS_8610_20S+8901_d/PC/24.07.2023

Kisling (Deutschland) GmbH | Salzstraße 15 | 74676 Niedernhall | Germany
Postanschrift: Waldstraße 15 | 71139 Ehningen | Germany
P +49 7940 50961 61 | info@kisling.com | www.kisling.com
Sitz in Künzelsau, Registergericht Stuttgart HRB 571451 | USt.-IdNr.: DE 213 424 398
Geschäftsführer: Dr. Dirk Clemens | Thomas Isleib
Deutsche Bank AG, Heilbronn | IBAN: DE89 6207 0081 0015 4385 00 | BIC: DEUTDESS620