

Isolation / Flammschutz

Harz 8612/20 (ex ST 13) + Härter 8901 (ex 1001)

- 2-Komponenten Polyurethan-Gießharz
- Lösemittel- und silikonfreies System
- harter Härungsgrad
- frei von halogenierten Flammschutzmitteln
- selbsterlöschende Eigenschaften
- elektrisch isolierend
- hervorragende Haftungseigenschaften
- Anwendungsfelder: Ideal für den Verguss von Sensoren, Transformatoren und elektronischen Komponenten

Eigenschaften und Verarbeitung:

Mischungsverhältnis:	Harz 8612	100 Gewichtsteile
	Härter 8901	20 Gewichtsteile
Viskosität (22°C): (Bei 100 U/min)	Harz 8612	3'500 – 4'500 mPa·s
	Härter 8901	160 – 240 mPa·s
	Harz-/Härtergemisch	1'200 – 1'800 mPa·s
Dichte (22°C):	Harz 8612	1.60 - 1.65 g/cm ³
	Härter 8901	1.20 - 1.25 g/cm ³
Farbe:	Natur (beige)	
Topfzeit:	15 – 25 Minuten	
Härtungszeit (22°C):	16 – 30 Stunden	
Endgültige chemische Durchhärtung:	10 – 14 Tage	

Formstoffdaten:

Shore-Härte:	D 50 – 60	ISO 868, DIN 53505
Wärmeleitfähigkeit:	0.6 W/(m·K)	DIN EN ISO 22007
Glasübergangstemperatur:	12.0°C	TMA
Ausdehnungskoeffizient:	63.9 ppm/K 155.8 ppm/K	< Tg, TMA > Tg, TMA
Härtungsschrumpf:	<1 %	
Wasseraufnahme:	0.3 % (30 Tage bei 23°C)	
Isolierstoffklasse:	B	IEC 60085
E-Modul	231 MPa	DIN EN ISO 527-2
Zugfestigkeit	14.2 N/mm ²	
Bruchdehnung	19 %	
Temperatureinsatzbereich:	von -40°C bis +130°C	
Brennbarkeitsklasse:	V-0 in 1.5 mm	

Elektrische Eigenschaften:

Durchschlagsfestigkeit:	30 kV/mm	IEC 60243-1, VDE 0303, TI.2
Spez. Durchgangswiderstand:	10 ¹⁴ Ω·cm (23°C/ 50% r.F.)	IEC 60243-1, VDE0303, TI.30
Oberflächenwiderstand:	10 ¹⁶ Ω (23°C/ 50% r.F.)	IEC 60243-1, VDE0303, TI.30
Dielektrizitätszahl (ε _r):		
bei 50 Hz, 23 °C	5.3	IEC 60250,
bei 1 KHz, 23 °C	4.9	VDE 0303, TI.4
bei 1 MHz, 23 °C	4.1	
Dielektrischer Verlustfaktor: (tan δ)		IEC 60250,
bei 50 Hz, 23 °C	0.08	VDE 0303, TI.4
Kriechstromfestigkeit:	CTI 600	IEC 60112, VDE 0303, TI.1

Haltbarkeit: Im verschlossenen Originalgebinde sind unsere Gießharze bei trockener Lagerung (15°C bis 25°C) 6 Monate haltbar

Lieferform: Harz und Härter werden im getrennten Weißblechgebinde geliefert

**KLEBEN +
DICHTEN +
VERGIESSEN**

Kisling

Sonstiges:

Hiermit bestätigen wir, dass alle unsere Produkte ausnahmslos
RoHS konform sind, nach der EU-Richtlinie 2011/65/EG.

TDS_8612_8901/MK/04.08.2022

Anwendungstechnische Beratung erteilen wir nach bestem Wissen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der Produkte befreien den Besteller nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere im Zusammenhang mit unseren Produkten stehenden Beratungsleistungen, deren Verarbeitung sowie der Eigenschaften werden unverbindlich erbracht. Die Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegt daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.