

2250 Rostschutzgrundierung Spray 400 ml

Produktbeschreibung	1K Korrosionsschutz-Grundierung, ideal für Ausbesserungen sowie der Teilelackierung speziell auf blank geschliffenen Metallen. Aktive Rostschutzpigmente und die Epoxybasierte Bindemittelbasis sorgen für einen dauerhaften Schutz gegen Korrosion. Durch die schnelle Trocknung ist ein zeitsparendes Arbeiten möglich.
Vorteile	Sehr gute Haftung und hohe Füllkraft - nach 10-15 Minuten überlackierbar - dichtmassenverträglich und gut schleifbar - sehr sparsame und ergiebige Anwendung
Einsatzbereiche	Metallbearbeitung, KFZ-Werkstätten, DIY
Anwendung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Untergrund muss trocken, fett- und staubfrei sein. Problemuntergründe und Altlackierungen anschleifen. 2. Vor Gebrauch min. 2 Minuten schütteln 3. In 2-3 Sprühgängen aufsprühen, Sprühabstand 15-25 cm. 4. Nach Gebrauch Sprühventil über Kopf freisprühen.

Technische Daten

Chemische Basis	Epoxidharz
Farbe	Weißgrau, rotbraun
Dichte	0,6-0,8 g/ml
Aushärtung	24 h bei Raumtemperatur überlackierbar nach 15-20 min.
Empfohlene Schichtdicke	ca. 30 µm
Ergiebigkeit	ca. 250 ml/m ² bei 30 µm (VdL-RL 08)
Treibgas	Dimethylether
Verarbeitungstemperatur	15°C - 25°C
Empf. Lagertemperatur	5°C - 35°C
Lagerstabilität	24 Monate
Verpackung	400 ml Aerosol
Produktvarianten	A225040001 Rotbraun 400 ml A225040002 Weißgrau 400 ml

Weitere Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz siehe Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Technische Merkblatt ist das Ergebnis sorgfältiger Erprobung und dient der Beratung unserer Kunden. Die hierin gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Da die vorschriftsmäßige Anwendung jedoch nicht unserem Einfluss unterliegt, können wir eine Haftung nur für die einwandfreie Qualität der von uns gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Änderungen dieser Produktinformation auf Grund neuer Erkenntnisse behalten wir uns jederzeit vor.